

2025 年 9 月 9 日

株式会社クボタケミックス
品質保証部
堺品質保証課

カラータフダインブルー 150N SB 成分表

成 分	割 合
塩化ビニル樹脂	15～25 %
シクロヘキサノン	10～20 %
メチルエチルケトン	40～50 %
アセトン	10～20 %
着色剤	1%未満

※上表の数値は標準値を示し、保証値ではありません。