

KC ケーシーボンド (温暖期用) 成分表

	成 分	割 合 (%)
主 剤	ビスフェノール A エポキシ樹脂	30~40
	酸化チタン(IV)	0.1~1
	反応性希釈剤	1~5
	無機充填剤	60~70

	成 分	割 合 (%)
硬 化 剤	ポリチオール	5~10
	ポリアミドアミン	10~20
	2-エチルヘキサノ酸	1未満
	反応性希釈剤	1~5
	無機充填剤	60~70