

2016年 5月 1日

株式会社クボタケミックス
品質保証部
堺品質保証課

SPエスピーボンド 成分表

成 分	割 合 (%)
変成シリコーン樹脂	40~50
アクリル樹脂	10~20
無機質充填材	30~40
パラフィン	1~5
すずおよびすず化合物	0.1~1