


単位: mm

対象品	サイズ	D (平均外径)	t	L ^{+2%} ₀	近似内径	参考質量 (kg)
	D63	63.0 ^{+0.4} ₀	7.1 ^{+0.9} ₀	5000	47.9	6.3
	D75	75.0 ^{+0.5} ₀	8.4 ^{+1.0} ₀	5000	57.2	8.9
	D90	90.0 ^{+0.6} ₀	10.1 ^{+1.2} ₀	5000	68.6	12.8
	D110	110.0 ^{+0.7} ₀	12.3 ^{+1.4} ₀	5000	84.0	19.0
	D125	125.0 ^{+0.8} ₀	14.0 ^{+1.6} ₀	5000	95.4	24.6
	D140	140.0 ^{+0.9} ₀	15.7 ^{+1.7} ₀	5000	106.9	30.8
	D160	160.0 ^{+1.0} ₀	17.9 ^{+1.9} ₀	5000	122.3	40.1
	D180	180.0 ^{+1.1} ₀	20.1 ^{+2.2} ₀	5000	137.6	50.8
	D200	200.0 ^{+1.2} ₀	22.4 ^{+2.4} ₀	5000	152.8	62.8
	D225	225.0 ^{+1.4} ₀	25.2 ^{+2.7} ₀	5000	171.9	79.5
	D250	250.0 ^{+1.5} ₀	27.9 ^{+2.9} ₀	5000	191.3	97.7
	D280	280.0 ^{+1.7} ₀	31.3 ^{+3.3} ₀	5000	214.4	107.8
	D315	315.0 ^{+1.9} ₀	35.2 ^{+3.7} ₀	5000	240.9	155.3
	D355	355.0 ^{+2.2} ₀	39.7 ^{+4.1} ₀	5000	271.5	197.2
	D400	400.0 ^{+2.4} ₀	44.7 ^{+4.6} ₀	5000	306.0	250.2
	D450	450.0 ^{+2.7} ₀	50.3 ^{+5.2} ₀	5000	344.2	316.8
	D500	500.0 ^{+3.0} ₀	55.8 ^{+5.7} ₀	5000	382.7	390.3
	D560	560.0 ^{+3.4} ₀	62.5 ^{+6.4} ₀	5000	428.6	489.7
	D630	630.0 ^{+3.8} ₀	70.3 ^{+7.2} ₀	5000	483.5	615.0
	D710	710.0 ^{+6.4} ₀	79.3 ^{+8.1} ₀	5000	543.3	787.6
	D800	800.0 ^{+7.2} ₀	89.3 ^{+9.1} ₀	5000	612.3	872.0

- 備考
1. メーカー規格品
 2. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定値、又はパイ尺での測定値をいいます。
 3. D(平均外径)は、23°C時の規定寸法であり、それ以外の温度では線膨張係数($13 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$)を使用して温度換算を行います。
 4. パイプの色は黒色、材質はPE100です。
 5. SDR(平均外径/厚さ)は9です。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレンパイプ 〔直管(SDR9)〕	図番	7004-52-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2020.6.1 S